

M-1 SU GEÇİRİMSİZLİK HARÇ KATKISI



TANIM

- Priz süresini değiştirmeden su geçirmezlik sağlayan beton ve harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Temeller ve istinat duvarlarında
- Su depoları ve su havuzlarında,
- Tünellerde, su geçirimsizlik istenilen yapılarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır haldedir. Ekonomiktir.
- Beton içindeki kapiler boşlukları ve gözenekleri doldurarak geçirimsizlik sağlar.
- M-1 SU GEÇİRİMSİZLİK HARÇ KATKISI**, harç içerisinde priz süresini etkilemez.

UYGULAMA

- Kullanıma başlamadan önce iyice çalkalayınız.
- M-1 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI** ayrı bir kaptan su ile karıştırılmaktadır.
- Su geçirimsizlik istenilen uygulamalarda harç karışım suyuna 1/10 oranında ilave edilmelidir.
- Eğer kullanılan kum ıslak ise bu oran 1/16'ya kadar azaltılabilir.

AMBALAJ

- 5 kg ve 20 kg plastik bidon

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
pH	11±1
Yoğunluk	1,30 g/mL ± 0,04 g/mL

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Tüketim miktarı, şantiye ortamında kullanılan agrega, çimento ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Her zaman taze bağlayıcılar ve uygun tane bileşimli, temiz yıkanmış malzeme kullanılmalıdır.
- Harca kesinlikle kireç ilave edilmemelidir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Cilde temasından sakınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayın.

TÜKETİM

- Harç ve beton içerisindeki çimento miktarının %1-2'si oranında ilave edilir.
- (Örneğin, 100 kg çimento için 1-2 L **M-1 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI** konulur.)

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2 standardına uygundur.

 2163	
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermereçiler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köşeler Köyü - Dilovası / KOCAELİ	
18 2163-CPR-0560-1	
TS EN 1504-2:2005 M-1 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI Beton yapıların korunması ve tamiri için mamüller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirme-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri Prencip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: ≤ 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
İşleme derinliği	: Sınıf I, <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: E

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Mermereçiler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cadde No: 22 Köşeler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | @fmyfixyapikimyasallari