

TANIM

- Akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, pozitif yönlü su yalıtımına uygun, yarı elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Su geçirimsizlik amacıyla balkon, tuvalet ve mutfaklarda,
- Alçıklı yüzeylerde (**UA-34 Ultra izolasyon astarı** uygulaması sonrası),
- Seramik altına, brüt beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenli olduğu için kullanımı kolaydır. Fazla işçilik gerektirmez.
- Yarı elastiktir.
- Pozitif yönlü su yalıtımı sağlar.
- Fırça ile uygulanır.
- Üzerine seramik gibi kaplama malzemeleri uygulama imkanı sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler **TK-50 Tek komponentli yarı elastik su yalıtım malzemesi** uygulamasından en az 24 saat önce **REPAIR SW Su geçirimsiz yapısal tamir harcı** ile onarılmalıdır.
- Keskin köşe ve yapı elemanlarının birleşim yerlerinde **PAH BANDI** uygulanmalı ve su gelen delikler varsa **STOPPER Şok tıkaç** uygulaması yapılmalıdır.
- Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.
- Çok gözenekli yüzeyler yüzeyin su emiliminin dengelenmesi amacıyla **TK-50 Tek komponentli yarı elastik su yalıtım malzemesi** uygulamasından ortalama 1-3 saat önce inceltmeden **UA-34 Ultra izolasyon astarı** ile astarlanmalıdır.
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA

- Ürün kullanıma hazır ve tek bileşenlidir.
- Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Herhangi bir seyreltme işlemi yapılmamalıdır.
- Fırça ile uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Açık kahverengi
Uygulama sıcaklığı	(+10°C) ± (+30°C)
Sıcaklık dayanımı	(-30°C) ± (+80°C)
Uygulama kalınlığı	1 mm (tek katta)
Katlar arası beklenmesi gereken süre	6-8 saat
Su geçirmez hale gelme üresi, mekanik mukavemet kazanma süresi	7 gün
Seramik uygulamasına geçme süresi	72 saat
Yoğunluk	1,65±0,05 g/ml
pH	9±0,5
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	W≤0,1 kg/m ² .dk ^{1/2}

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- İçme depolarında kullanılmamalıdır.
- Herhangi bir seyreltme işlemi yapılmamalıdır.
- TK-50 Tek komponentli yarı elastik su yalıtım malzemesi** uygulamasının üzerinden 7 gün geçmeden seramik vb. kaplama uygulamasına geçilmemelidir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgardan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TÜKETİM

- 1,8-2,0 kg/m² (2 mm kalınlık için)

AMBALAJ

- 10 kg plastik kova

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz.

TAMAMLAYICI ÜRÜN

- REPAIR SW** Su geçirimsiz yapısal tamir harcı
- PAH BANDI**
- STOPPER Şok tıkaç**
- UA-34** Genel amaçlı astar