

TANIM

- Tek bileşenli, akrilik kopolimer esaslı, seramik üstü seramik uygulamalarına özel, yüzeyin aderansını artıran ve emiciliğini dengeleyen, yüksek yapışma gücüne sahip dolgu astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
- Seramik, mermer gibi düz ve parlak yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Seramik üstü seramik uygulamaları öncesi tutunmayı ve aderansı artırmak amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenlidir.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
- Eski seramik yüzeyin kırılmasına gerek kalmadan, yeni kaplama malzemelerinin yapıştırılmasını sağlar.
- Çimento ve özellikle alçı sıva uygulamaları öncesi aderans artırır.
- Hızlı su emiciliği engeller.
- Neme karşı dayanım sağlamaktadır.
- Pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Solvent içermez. Koksuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

- Kullanmadan önce 3-5 dakika düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Yüzeye fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır.
- Kuruma süresi 60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Astar kurduğunda kırmızı ve kumlu bir film tabakası oluşturur.
- Oluşan film tabakasının üzerine uygulama yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Kırmızı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	1 saat
Tam kuruma süresi	5 saat
Yoğunluk	1,60 ±0,06 g/ml
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 2,0 N/mm ²

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.
- Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini önleyiniz.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı yapıştırma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Ürün içerisine su ilave edilip seyreltilme yapılmamalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- İçerisine yabancı madde konulmamalıdır.

AMBALAJ

- 3,5 kg plastik kova

TÜKETİM

- Tek katta 0.130-0.160 kg/m²

SS-41

SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI



RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2 standardına uygundur.
- Bayındırlık Poz No: 04.466/3



YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köseler Köyü - Dilovası / KOCAELİ

18
2163-CPR-0560
TS EN 1504-2

SS-41 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri

Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması

Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
İşleme derinliği	: Sınıf I; <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A2-s1,d0
Tehlikeli maddeler	: Uygundur.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cadde No: 22 Köseler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | @myfixyapikimyasallari