

## TANIM

- Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır sıvı bitüm emülsiyonudur. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde aderansı artırır.

## KULLANIM ALANLARI

- Membranların yüzeye daha sıkı ve boşluksuz yapışması için,
- Yatay ve düşey uygulamalar için iç ve dış mekânlarda,
- Bodrum ve perde duvarlarında,
- Temel ve temel altlarında,
- Teraslarda,
- Banyo,tuvalet, balkon gibi ıslak hacimlerde seramik altlarında,
- Her türlü bitümlü membran veya bitümlü sürme esaslı su yalıtım malzemesi kullanımından önce astar olarak kullanılır.

## ÖZELLİKLERİ

- Üstün yapışma özelliği sayesinde üzerine kaplanan bitümlü malzemelerin yüzeye daha sağlam yapışmasını sağlar.
- Pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- Çevre dostudur.
- Su bazlı ve soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yüzeyi kuru ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, betonun zayıf kısımları **REPAIR SW Su geçirimsiz yapısal tamir harcı** ile onarılmalıdır.
- Aktif su kaçaqları varsa **STOPPER Şok tıkaç** uygulanarak durdurulmalıdır.
- Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.

## UYGULAMA

- BA-100** soğuk uygulamalıdır.
- BA-100** uygulamaya hazırdır, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp bitüm fırçası veya tabanca ile uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur.
- Yağışlı havalarda veya +5°C' den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Likit hali koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	4-5 saat
İnceltme	Su
Yoğunluk	~ 0,98 kg/L
Kat madde oranı	%21

Bayındırlık poz numarası: 10.330.5446

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

## UYARI VE ÖNERİLER

- BA-100** içme suyu depoları, yüzme havuzlarında kullanımda uygun değildir.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır

## TÜKETİM

- 0,3 kg/m<sup>2</sup> (her katta)

## AMBALAJ

- 18 kg plastik kova

## RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Ambalajı dondan koruyunuz.

## TAMAMLAYICI ÜRÜN

- REPAIR SW** Su geçirimsiz yapısal tamir harcı,
- STOPPER Şok tıkaç**,